Kombiplast

Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Str. 31
59423 Unna / Germany
Tel.: 02303 / 8807-0
Fax: 02303 / 8807-55
info@dreve.de
www.dreve.com

Scheda tecnica

designazione prodotto: Foglio di termostampaggio per la fabbricazione di splint funzionali.

Produttore: Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna / Germania

Composizione:

Pos	Definizione chimica
1	Stirene
2	1.3 Butadiene
3	etilenvinilacetato

Colore: trasparente

Spessore del foglio: 2,0, 3,0 e 4,0 mm

Diametro: Ø 120 mm (altri diametri su richiesta)

	Parte rigida	Parte morbida	Secondo la norma DIN
Densità	1.02 g/cm³	0.95 g/cm³	DIN 53479
Resistenza alla trazione	35 N/mm²	33 N/mm²	DIN 53455
Resistenza a rottura	40 %	850 %	DIN 53455
Modulo E	1,800 N/mm²	20 N/mm²	DIN 53457
Punto Vicat	65° C	50° C	DIN ISO 306
Temperatura di fusione	87° C	72° C	DIN 63736
Ritrazione	1%	2%	
Durezza Shore	72 Shore D	82 Shore A	DIN 53505

Il materiale risulta innocuo se utilizzato in maniera adeguata.

Tutte le date risultano da misurazioni eseguite regolarmente dal ns. sistema di qualità.
Questo documento è valido senza firma.